

優良断熱材認証登録企業・製品一覧						総登録企業数 27社 105製品シリーズ				2026年9月1日更新
認証登録会社名 (五十音順)		認証登録番号	認証区分	認証品目	認証有効期間 (西暦)	認証製品	性能表示マークに記載する性能値			
1	アキレス株式会社	A C 1 9 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 原液メーカー事前審査)	JISA9526 吹付け硬質ウレタンフォーム A種 1 H	2025年4月1日 ↓ 2028年3月31日	① アキレスエアロン F R - F O	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
2	旭化成建材株式会社	A K 1 7 B 0 0 1	B (断熱材製造業者)	JISA9521 フェノールフォーム断熱材 1 種 2 号 C Ⅱ 1 種 2 号 E Ⅱ	2026年7月1日 ↓ 2029年6月30日	① ネオマフォーム 切断加工品	厚さ	t	mm	20～100
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.020
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.0～5.0
						② ネオマ 耐火スパンウォール	厚さ	t	mm	20～60
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.020
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.0～3.0
						③ ネオマフォーム FS	厚さ	t	mm	20～60
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.020
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.0～3.0
						④ ネオマ 断熱ボード	厚さ	t	mm	20～30
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.020
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.0～1.5
						⑤ ネオマフォーム DH	厚さ	t	mm	12～50
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.020
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	0.6～2.5
						⑥ ネオマフォーム UF	厚さ	t	mm	12～50
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.020
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	0.6～2.5
						⑦ ネオマゼウス 切断加工品	厚さ	t	mm	25～65
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.018
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.4～3.6
3	旭ファイバーグラス 株式会社	A F 1 3 A 0 0 1 A F 1 9 A 0 0 1	A (断熱材製造業者)	JISA9521 グラスウール断熱材	2025年6月1日 ↓ 2028年5月31日	① マットエース 1 0	厚さ	t	mm	100
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.050
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.0
						② グラスロン間仕切エース	厚さ	t	mm	75
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.050
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.5
						③ アクリアネクストα	厚さ	t	mm	105
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	3.1
						④ アクリアマットα	厚さ	t	mm	155
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	4.6
						⑤ アクリアウールα	厚さ	t	mm	89～140
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.032～0.034
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.6～4.1
						⑥ アクリアUボードピンレスα	厚さ	t	mm	105
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.032
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	3.3
						⑦ アクリアネクスト	厚さ	t	mm	85～105
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.037～0.038
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.2～2.8
						⑧ アクリアマット	厚さ	t	mm	50～155
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034～0.043
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.2～4.2
						⑨ アクリアR57	厚さ	t	mm	200
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	5.7
						⑩ アクリアUボードピンレス	厚さ	t	mm	80～120
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.2～3.3
						⑪ アクリアUボード N T	厚さ	t	mm	42～120
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035～0.036
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.2～3.3
						⑫ アクリアウール	厚さ	t	mm	50～140
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036～0.038
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.3～3.7
						⑬ アクリアαR71	厚さ	t	mm	250
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	7.1
						⑭ アクリア R45	厚さ	t	mm	170
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	4.5

認証登録会社名 (五十音順)		認証登録番号	認証区分	認証品目	認証有効期間 (西暦)	認証製品	性能表示マークに記載する性能値			
3	旭ファイバーグラス 株式会社	A F 1 3 A 0 0 1 A F 1 9 A 0 0 1	A (断熱材製造業者)	JISA9521 グラスウール断熱材	2025年6月1日 ↓ 2028年5月31日	⑮ アクリアUボードNTa	厚さ	t	mm	120
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	3.4
						⑯ アクリアウールa	厚さ	t	mm	89
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.033
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.7
						⑰ マットエースHG16	厚さ	t	mm	50～100
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038
						⑱ マットエースHG24	熱伝導率	R	m ² ・K/W	1.3～2.6
							厚さ	t	mm	50～100
						⑲ アクリアGPM24	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.4～2.9
							厚さ	t	mm	50～100
						⑳ アクリアジ奥斯	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.5～2.9
							厚さ	t	mm	45
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.3
4	旭有機材株式会社	A Y 1 7 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 原液メーカー事前審査)	JISA9526 吹付け硬質ウレタンフォーム A種1H	2026年7月1日 ↓ 2029年6月30日	① ゼロフロン ER-X	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
5	有限会社荏栄	I T 2 5 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 施工事業者)	現場発泡ウレタン施工事業者 A種1H	2026年1月1日 ↓ 2028年12月31日	①<旭有機材>ゼフロン ER-X ②<アキレス>アキレスエアロンFR-FO ③<BASF-INOAC> フォームライトエコFB-6000A02	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
6	株式会社ウエダ建工	U K 2 5 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 施工事業者)	現場発泡ウレタン施工事業者 A種1H	2026年1月1日 ↓ 2028年12月31日	①<BASF-INOAC> フォームライトエコFB-6000A02	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
7	金山化成株式会社	S K 1 8 D 0 0 1	D (断熱材製造業者)	JISA9511 ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温材 特号	2024年2月1日 ↓ 2027年1月31日	① ターマイト バリアフォーム	厚さ	t	mm	38～150
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～4.4
8	倉敷紡績株式会社	K B 2 4 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 原液メーカー事前審査)	JISA9526 吹付け硬質ウレタンフォーム A種1H	2024年6月1日 ↓ 2027年5月31日	① クララフォーム-R NS04S-A	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
				A種3		② クララフォーム-R NFR100S-SM6 ソフティセルONE	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.039
9	サンエム工業株式会社	S M 2 4 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 施工事業者)	現場発泡ウレタン施工事業者 A種1H	2025年1月1日 ↓ 2027年12月31日	①<倉敷紡績> クララフォーム-R NS04S-A	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
10	三共通商株式会社	S T 2 5 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 施工事業者)	現場発泡ウレタン施工事業者 A種1H	2026年1月1日 ↓ 2028年12月31日	①<旭有機材>ゼフロン ER-X ②<倉敷紡績>クララフォーム-R NR04S-A	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
11	三昌フォームテック 株式会社	S F 1 4 B 0 0 1	B (断熱材製造業者)	JISA9521 ビーズ法ポリスチレンフォーム 断熱材 1号、 2号、 3号、 4号、	2026年4月1日 ↓ 2029年3月31日	① YSKボード1号	厚さ	t	mm	36～500
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～14.7
						② YSKボード2号	厚さ	t	mm	37～500
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～14.3
						③ YSKボード3号	厚さ	t	mm	38～500
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036
						④ YSKボード4号	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～13.9
							厚さ	t	mm	40～500
						⑤ 認証製品-1 (製品名非公表)	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～13.2
							厚さ	t	mm	40～500
						⑥ 認証製品-2 (製品名非公表)	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～13.2

認証登録会社名 (五十音順)		認証登録番号	認証区分	認証品目	認証有効期間 (西暦)	認証製品	性能表示マークに記載する性能値			
12	株式会社サンボテック	S P 2 4 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 施工事業者)	現場発泡ウレタン施工事業者 A種 1 H	2025年1月1日 ↓ 2027年12月31日	①<倉敷紡績> クララフォーム-RN S 0 4 S-A <積水ソフランウイズ> ②ソフランR-LSP-RS ③ソフランR-LSP-RAW ④ソフランR-LSP-RA3	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
13	サンロジスティックス 株式会社	S L 2 4 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 施工事業者)	現場発泡ウレタン施工事業者 A種 1 H	2025年1月1日 ↓ 2027年12月31日	①<旭有機材>ゼフロン ER-X ②<日本バフテム> バフビューアーエースLG5010	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
14	伸栄工業株式会社	S K 2 5 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 施工事業者)	現場発泡ウレタン施工事業者 A種 1 H	2026年4月1日 ↓ 2029年3月31日	①<日本バフテム> バフビューアーエースLG5010	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
15	株式会社 ジェイ エス ビー	J S 1 3 A 0 0 1	A (断熱材製造業者)	JISA9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材 1種 b C、 2種 b A、 3種 b A、 3種 b A I	2026年1月1日 ↓ 2028年12月31日	① ミラフォームM 1 F	厚さ	t	mm	20～100
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	0.6～2.8
						② ミラフォームM 2 F	厚さ	t	mm	20～100
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	0.6～2.9
		③ ミラフォームMKS		厚さ	t	mm	20～100			
				熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.028			
				熱抵抗値	R	m ² ・K/W	0.7～3.6			
		④ ミラフォームM 2 R S		厚さ	t	mm	25～50			
				熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.028			
				熱抵抗値	R	m ² ・K/W	0.9～1.8			
⑤ ミラフォームMTS	厚さ	t	mm	20～35						
	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034						
	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	0.6～1.0						
	J S 1 9 A 0 0 1			JISA9521 押出法ポリスチレンフォーム 断熱材 3種 a D		⑥ ミラフォームラムダ	厚さ	t	mm	25～100
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.022
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～4.6
16	積水ソフランウイズ 株式会社	S S 2 4 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 原液メーカー事前審査)	JISA9526 吹付け硬質ウレタンフォーム A種 1 H	2024年11月1日 ↓ 2027年10月31日	ソフランRー ① L S P-RS ② L S P-RAW ③ L S P-RA3	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
17	龍野コルク工業 株式会社	T C 2 1 C 0 0 1	C (断熱材製造業者)	JISA9521 ビーズ法ポリスチレンフォー ム断熱材 4号	2024年2月1日 ↓ 2027年1月31日	① 認証製品-1 (製品名非公表)	厚さ	t	mm	44～430
	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038						
	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.2～11.3						
	18	東北資材工業株式会社	T S 1 9 B 0 0 1	B (断熱材製造業者)	JISA9521 ビーズ法ポリスチレンフォー ム断熱材 4号	2025年1月1日 ↓ 2027年12月31日	① T S K 1 6	厚さ	t	mm
熱伝導率								λ	W/(m・K)	0.038
熱抵抗値								R	m ² ・K/W	1.1～7.9
② N B 1 8							厚さ	t	mm	35～300
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.033
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～9.1
19	東洋コルク株式会社	T C 1 7 C 0 0 1	C (断熱材製造業者)	JISA9521 ビーズ法ポリスチレンフォー ム断熱材 4号	2026年9月1日 ↓ 2029年8月31日	① 認証製品-1 (製品名非公表)	厚さ	t	mm	40～500
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～13.2
	東洋コルク株式会社	T C 2 0 B 0 0 1	B (断熱材製造業者)	JISA9521 ビーズ法ポリスチレンフォー ム断熱材 4号	2026年7月1日 ↓ 2029年6月30日	① P F-60 F H	厚さ	t	mm	40～500
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～13.2
						② P F-60 F H・N P	厚さ	t	mm	40～500
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.033
熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.2～15.2							
20	日本バフテム株式会社	N P 1 7 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 原液メーカー事前審査)	JISA9526 吹付け硬質ウレタンフォーム A種 1 H	2023年12月1日 ↓ 2026年11月30日	① バフビューアーエース LG5010	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
21	BASF-INOAC ポリウレタン株式会社	B I 1 8 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 原液メーカー事前審査)	JISA9526 吹付け硬質ウレタンフォーム A種 1 H	2024年6月1日 ↓ 2027年5月31日	フォームライト ① S L-50a ② E B-6000	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
				A種 3		③ フォームライトエコ SL-100	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.040

認証登録会社名 (五十音順)		認証登録番号	認証区分	認証品目	認証有効期間 (西暦)	認証製品	性能表示マークに記載する性能値				
22	パラマウント硝子工業 株式会社	P G 1 3 A 0 0 1	A (断熱材製造業者)	JISA9521 グラスウール断熱材	2025年9月1日 ↓ 2028年8月31日	① ソフィール	厚さ	t	mm	66～100	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.044～0.045	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.5～2.2	
						② 太陽SUN	厚さ	t	mm	50～200	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.3～5.3	
						③ 太陽SUN (SD)	厚さ	t	mm	50～100	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.4～2.8	
						④ 太陽SUNR(SRJ)	厚さ	t	mm	89～200	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.5～5.7	
						⑤ 太陽SUNR(SRG)	厚さ	t	mm	53～105	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.032	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.7～3.3	
						⑥ 太陽SUNR(SRK)	厚さ	t	mm	89	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.033	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.7	
						⑦ ハウスロン	厚さ	t	mm	100	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.045～0.038	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.2～2.6	
						⑧ ハウスロンF	厚さ	t	mm	100～155	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.045～0.038	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.2～4.1	
⑨ ハウスロンプレミア	厚さ	t	mm	90～100							
	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038							
	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.4～2.6							
⑩ ハウスロンZERO (H Z S 系)	厚さ	t	mm	89～170							
	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038							
	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.3～4.5							
⑪ ハウスロンZERO (H Z L 系)	厚さ	t	mm	100							
	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.045							
	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.2							
⑫ ハウスロンZERO (H Z D 系)	厚さ	t	mm	105							
	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035							
	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	3.0							
⑬ 露断プレミア	厚さ	t	mm	42～80							
	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036							
	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.2～2.2							
⑭ 太陽SUNボード	厚さ	t	mm	45～60							
	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035							
	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.3～1.7							
⑮ 太陽SUNボード外断熱	厚さ	t	mm	50～100							
	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035							
	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.4～2.9							
⑯ 露断ビンレス	厚さ	t	mm	45～105							
	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036							
	熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.2～2.9							
23	株式会社ビルト伸	B S 2 6 C 0 0 1	C (現場発泡ウレタン 施工事業者)	現場発泡ウレタン施工事業者 A種3	2026年7月1日 ↓ 2029年6月30日	①<倉敷紡績>クララフォーム-R ソフティセルONE-NFR100S-SM6		熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.040
24	マグ・イソベール 株式会社	M I 1 3 A 0 0 1	A (断熱材製造業者)	JISA9521 グラスウール断熱材	2025年6月1日 ↓ 2028年5月31日	① イソベール・コンフォート	厚さ	t	mm	50～155	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.032～0.038	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.3～4.1	
						② イソベール・スタンダード	厚さ	t	mm	75～155	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034～0.038	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.0～4.6	
						③ ポリカット (R2.2)	厚さ	t	mm	100	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.045	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	2.2	
						④ MJマット	厚さ	t	mm	50～100	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.3～2.6	
						⑤ イソベール・MJ	厚さ	t	mm	50～100	
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035～0.038	
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.4～2.9	

認証登録会社名 (五十音順)		認証登録番号	認証区分	認証品目	認証有効期間 (西暦)	認証製品	性能表示マークに記載する性能値			
24	マグ・イソパール 株式会社	MI13A001	A (断熱材製造業者)	JISA9521 グラスウール断熱材	2025年6月1日 ↓ 2028年5月31日	⑥ 付加断ボード	厚さ	t	mm	45～60
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.035
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.3～1.7
						⑦ 床トップ	厚さ	t	mm	42～80
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.2～2.2
						⑧ 床トップ121	厚さ	t	mm	121
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	3.4
						⑨ 床トップ剛床	厚さ	t	mm	42～80
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.2～2.2
25	松原産業株式会社	MS14C001	C (断熱材製造業者)	JISA9521 ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号、 3号、 4号	2026年7月1日 ↓ 2029年6月30日	① バイナルフォーム1号	厚さ	t	mm	36～500
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～14.7
						② バイナルフォーム3号	厚さ	t	mm	38～500
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.036
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～13.9
		MS24D001	D (低密度EPS 断熱材製造事業者)	JISA9521 A種ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材	2024年6月1日 ↓ 2027年5月31日	③ バイナルフォーム4号	厚さ	t	mm	41～500
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.038
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～12.8
						④ バイナルフォーム NEO12	厚さ	t	mm	36～500
							熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.034
							熱抵抗値	R	m ² ・K/W	1.1～14.7
26	株式会社丸山建商	MK23C001	C (現場発泡ウレタン 施工事業者)	現場発泡ウレタン施工事業者 A種1H	2026年4月1日 ↓ 2029年3月31日	①<アキレス> アキレスエアロンFR-F O <積水ソフランウイズ> ②ソフランR-LSP-RS ③ソフランR-LSP-RAW ④ソフランR-LSP-RA3	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026
27	株式会社ランドウィック	RW24C001	C (現場発泡ウレタン 施工事業者)	現場発泡ウレタン施工事業者 A種1H	2025年1月1日 ↓ 2027年12月31日	①<旭有機材株式会社>ゼフロン ER-X	熱伝導率	λ	W/(m・K)	0.026